

### Инструкция по применению

Материал стоматологический на основе гидроксида кальция с йодоформом для внутриканального заполнения при эндодонтическом лечении инфицированных каналов зубов

#### «Кальсепт»

по ТУ 9391-011-49908538-2010

РУ № ФСР 2010/07974 от 11.06.2010

#### Показания

- как внутриканальный медикамент для лечения инфицированных каналов зубов;
- для временного пломбирования каналов при гранулирующих и гранулематозных периодонтитах;
- лечебная подкладка при глубоком кариесе.

#### Противопоказания

Повышенная чувствительность к одному из компонентов материала. Не использовать не по назначению.

#### Состав

Кальция гидроокись	Кальция хлорид
Сульфат бария	Калия хлорид
Йодоформ	Бикарбонат натрия
Натрия хлорид	Дистиллированная вода

#### Свойства

В результате гнойно-воспалительного процесса в пульпе и тканях периодонта инфекция по дентинным каналам проникает в толщу корневого дентина, поэтому необходимо проводить временную корневую obturation материалом «Кальсепт» (с йодоформом) для пролонгирующего антисептического воздействия на корневые каналы.

Установлено, что в результате временного запечатывания каналов материалом «Кальсепт» (с йодоформом), бактерии в 95% случаев погибают.

Гидроксид кальция представляет собой белый порошок без вкуса и запаха с высоко-щелочной средой –  $pH \approx 12$ . Йодоформ усиливает антисептическое действие препарата.

**Внимание!** Для сохранения высокощелочной среды материалы на основе гидроксида кальция производятся в особых условиях по специальной технологии и должны храниться в герметичном состоянии, так как при контакте с воздухом гидроксид кальция превращается в карбонат кальция (мел) и теряет свои терапевтические свойства.

#### Способ применения

Перед пломбированием канала пульпу и размягченный инфицированный дентин удаляют из корневого канала зуба. Канал тщательно обрабатывается механически и медикаментозными средствами.

В широкий прямой канал можно почти полностью ввести канюлю и выдавить порцию пасты «Кальсепт» (с йодоформом), а затем доконденсировать обычным методом. В искривленные каналы паста «Кальсепт» (с йодоформом) наносится на устье канала и плотно конденсируется внутри эндодонтическими инструментами или стерильной турундой. Чем лучше конденсирована паста, тем лучше рентгеноконтрастность материала на рентгенограмме. Пломбировать канал достаточно до верхушки, а в плохопроходимых каналах всю проходимую часть, при развитой ростковой зоне на 1-2 мм не доходя до верхушки канала. При выведении материала за верхушку корня неприятностей не возникает вследствие высокой щелочности и полной иммуноиндифферентности материала. Далее полость закрывают цементом.

*Только для профессионального использования в лечебно-профилактических учреждениях. Не использовать в домашних условиях.*

#### Побочные воздействия

При правильном хранении, транспортировании и соблюдении инструкции по применению побочные воздействия отсутствуют.

#### Форма выпуска и комплектация

Паста (шприц) 2,5 мл – 2 шт.;

Сменные канюли – 20 шт.;

Инструкция по применению – 1 шт.

#### Условия хранения

**Не оставлять шприцы открытыми.**

Хранить в сухом защищенном от света месте при температуре от +4°C до +24°C.

Срок годности – 3 года. Дата окончания срока годности указана на упаковке.

#### Условия транспортировки

Всеми видами крытых, сухих, чистых и без посторонних запахов транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ 17768 и правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

#### Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует качество медицинского изделия до истечения его срока годности при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

#### Утилизация

Утилизация материала должна проводиться согласно общих правил организации системы сбора, временного хранения и транспортирования отходов в ЛПУ для отходов класса А (неопасные) по СанПиН 2.1.7.2790.