

Bisco

CE 0459

MODELING RESIN

Light-Cured

 Перейти в магазин [Эль-Дент](#) и заказать: 

RU

IN-129R6
Rev. 11/18



BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Road
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-847-534-6000
1-800-534-6000

MODELING RESIN

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

MODELING RESIN* это светоотверждаемая, жидкотекучая, микрофильная смола, которая используется для моделировки композита. Прилипание композита к инструменту является естественным свойством любого композитного материала. Моделировочная смола была специально разработана чтобы избежать прилипание и помочь в размещении и моделировки композита. Для того чтобы сделать любой композит более пластичным, смочите инструмент в **MODELING RESIN**, помещайте и моделируйте композит в любой прямой реставрации.

Показания к применению:

Смола для смачивания композита.

Предупреждения:

- При случайном попадании в глаза, следует незамедлительно промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. В случае контакта с кожей, незамедлительно промыть большим количеством воды в течение нескольких минут.

Предостережения:

- Перекрестное загрязнение: Продукт может содержать компоненты, предназначенные для одноразового использования. Утилизируйте использованные или загрязненные насадки. Не очищать, не дезинфицировать и не использовать повторно

Предостережение:

- Неполимеризованные (мет)акрилатные смолы могут вызвать раздражение у людей с повышенной чувствительностью кожи. Избегать контакта с кожей. В случае контакта с кожей, тщательно промыть водой с мылом.
- Инструкция по безопасности доступна по запросу.
- Инструкция по безопасности доступна на сайте www.Bisco.com.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Снять крышку и поместить насадку на шприц. Выдавить 1-2 капли моделировочной смолы на блокнот для замешивания.
2. Разместите композита на подготовленной поверхности, смочите инструмент в моделировочной смоле. Наносите и моделируйте композит до желаемой формы реставрации, используя инструмент, смоченный в моделировочной смоле.
3. Отверждайте светом. Несмотря на то что, моделировочная смола требует отверждения светом в течение 10 с, необходимо отверждать композит светом, то время, которое рекомендует производитель композита, чтобы убедиться в правильном и полноценном отверждении материала. Следующие порции композита будут прилипать к заполимеризованной моделировочной смоле.

УТИЛИЗАЦИЯ: В соответствии с положениями Сообщества по переработке отходов. При их отсутствии, в соответствии с национальными или региональными положениями, касающимися отходов.

ГИГИЕНА: Закройте крышкой шприц с механизмом luer lock. Используйте общедоступные гигиенические защитные покрытия в процессе лечения во избежание загрязнения.

ХРАНЕНИЕ: при комнатной температуре (20°C/68°F - 25°C/77°F)

ГАРАНТИЯ: Компания Bisco, Inc. несет ответственность за возврат товара в случае обнаружения дефекта. Компания Bisco, Inc. не несет ответственность за прямые или косвенные повреждения, в результате не правильного использования. Перед использованием необходимо убедиться, что данный продукт можно использовать для поставленных целей. Вся связанная с этим ответственность лежит на покупателе.

* MODELING RESIN производитель BISCO, Inc

BISCO, INC.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-800-247-3368
1-847-534-6000
www.bisco.com



BISICO France
208, allée de la Coudoulette
13680 Lançon De Provence
France
33-4-90-42-92-92