

РЕНТГЕНОКОНТРАСТНЫЙ СТЕКЛОИОНОМЕРНЫЙ РЕСТАВРАЦИОННЫЙ ЦЕМЕНТ ДЛЯ ЖЕВАТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ ЗУБОВ

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

1. Реставрации молочных зубов по классу I и II классу.
 2. Не несущие нагрузки реставрации постоянных зубов по I и II классу.
 3. Материал для базы и промежуточных слоев при работе по технологии ламинированного сэндвича при изготовлении реставраций в областях большой нагрузки по I и II классу.
 4. Реставрации по V классу и пломбирование полостей в прикорневой области.
 5. Восстановление культи зуба.
- ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**
1. Прямое перекрытие пульпы.
 2. В редких случаях у некоторых пациентов наблюдалась повышенная чувствительность к материалу. В случае возникновения аллергических реакций необходимо прекратить использование материала и обратиться к врачу соответствующей специализации.

	Фуджи IX Джи Pi	Фуджи IX Джи Pi в капсулах	Фуджи IX Джи Pi ЭКСТРА в капсулах	Фуджи IX Джи Pi ФАСТ в капсулах
Соотношение порошок/жидкость (г/г)	3.6/1.0	0.40/0.11	0.40/0.12	0.40 / 0.11
Время замешивания (сек)*	25-30"	10"	10"	10"
Рабочее время (мин, сек)*	2'00"	2'00"	2'00"	1'15"
Общее время отверждения (мин, сек)*	2'20"	2'20"	2'00"	2'00"
Время до начала извлечения материала после замешивания		максимум 10 секунд	максимум 10 секунд	максимум 10 секунд
Время начала финишной обработки (37°C, время от начала замешивания) (мин, сек)		6'00"	2'30"	3'00"

Условия тестирования: Температура (23 +/−1°C), Относительная влажность (50+/−5%).* ISO 9917 : 1991 (E) (Стеклополиалкоатный цемент)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ДЖИ СИ Фуджи IX Джи Pi

ПОДГОТОВКА К ЗАМЕШИВАНИЮ

- а) Стандартное соотношение порошок / жидкость составляет 3.6 г / 1.0 г (1 полная ложечка порошка на 1 каплю жидкости).
- б) Для более точной дозировки перед каждым взятием порошка встряхивайте бутылочку, слегка постукивая ею о ладонь. Не трясите и не переворачивайте.
- с) Бутылочку с жидкостью держите вертикально и выдавливайте жидкость осторожно.
- д) Бутылочки плотно закрывайте сразу же после использования

ЗАМЕШИВАНИЕ
 Поместите одну ложку порошка и одну каплю жидкости на бумагу для замешивания. С помощью пластикового шпателя разделите порошок на две равные части.

Добавьте половину порошка в жидкость и замешайте в течение 10 секунд. Затем добавьте в полученную смесь оставшийся порошок и тщательно замешайте в течение 15-20 секунд (рис. 1).

ТЕХНИКА РЕСТАВРАЦИИ

- а) Отпрепарируйте зуб, применяя стандартную технику. Выраженная механическая ретенция не требуется.
- Для перекрытия пульпы используйте гидроокись кальция.
- б) Нанесите GC CAVITY CONDITIONER (10 секунд) или GC DENTIN CONDITIONER (20 секунд) на подготовленные поверхности с помощью ватного тампона или губки (рис. 1).
- с) Тщательно промойте полость водой. Удалите излишки воды с помощью ватного тампона или просушите слабой струей воздуха без примесей.

НЕ ПЕРЕСУШИВАЙТЕ. Подготовленные поверхности должны выглядеть влажными (блестящими) (рис. 2).

- д) Замешайте необходимое количество GC Fuji IX GP. Рабочее время составляет 2 минуты от начала замешивания при 23°C (73.4°F). Повышение температуры сокращает рабочее время.
- е) Внесите цемент в подготовленную полость с помощью шприца или другого подходящего инструмента. Избегайте образования пузырьков воздуха.
- ф) Произведите оконтурирование и наложите матрицу, если это необходимо (рис. 3).
- г) После отверждения материала сразу же нанесите слой GC Fuji

VARNISH (высушить струей воздуха) или GC Fuji COAT LC (фотополимеризовать) (рис. 4).

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА

- а) Окончательную обработку реставрации с водяным охлаждением можно начинать через 6 минут от начала замешивания, пользуясь стандартными методами (рис. 5).
- б) По окончании нанесите защитный слой GC Fuji VARNISH или GC Fuji COAT LC (рис. 6).
- с) Рекомендуйте пациенту избегать давления на реставрацию в течение 1 часа.

ХРАНЕНИЕ

Хранить при температуре 4-25°C (39.2-77.0°F).

(Срок годности: 3 года от указанной даты производства).

ОТТЕНКИ

A2, A3, A3.5, B2, B3, C4.

Оттенки основаны на шкале оттенков Vita®. Vita® является зарегистрированной торговой маркой Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germany

УПАКОВКА

1. Упаковка типа 1-1: 15 г порошка, 8 г (6.4 мл) жидкости, ложечка для порошка, блок для замешивания (№ 22), пластиковый шпатель.
2. Бутылочка 15 г порошка с ложечкой.

3. Бутылочка 8 г (6.4 мл) жидкости.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. При попадании материала на слизистые полости рта или на кожу немедленно удалите материал губкой или ватным тампоном, смоченным в спирте, а затем промойте водой.
2. При попадании в глаза немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу-офтальмологу.

3. НЕ СМЕШИВАЙТЕ порошок или жидкость с компонентами других стеклоиономерных цементов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ДЖИ СИ Фуджи IX Джи Pi в капсулах
ДЖИ СИ Фуджи IX Джи Pi ЭКСТРА в капсулах
ДЖИ СИ Фуджи IX Джи Pi ФАСТ в капсулах

ПОДГОТОВКА ПОЛОСТИ

- Отпрепарируйте зуб, применяя стандартную технику. Выраженная механическая ретенция не требуется. Для перекрытия пульпы используйте гидроокись кальция.
- Нанесите GC CAVITY CONDITIONER (10 секунд) или GC DENTIN CONDITIONER (20 секунд) на подготовленные поверхности с помощью ватного тампона или губки (рис. 1).
- Тщательно промойте полость водой. Удалите излишки воды с помощью ватного тампона или просушите слабой струей воздуха без примесей. НЕ ПЕРЕСУШИВАЙТЕ. Подготовленные поверхности должны выглядеть влажными (блестящими).

АКТИВАЦИЯ КАПСУЛ И ЗАМЕШИВАНИЕ

- Перед активированием потрясите капсулу или постучите ею о твердую поверхность, это разрыхлит порошок (рис. 2).
- Для активирования капсулы вдавите плунжер до уровня тела капсулы (рис. 3).
- Сразу же установите капсулу в металлический пистолет GC Capsule Applier и один раз нажмите на рукоятку (рис. 4). Теперь капсулла полностью активирована.

Примечание:

Активация капсулы проводится непосредственно перед замешиванием в смесителе.

- Сразу вставьте капсулу в смеситель и замешивайте в течение 10 секунд (+/- 4000 об/мин) (рис. 5).

ЗТЕХНИКА РЕСТАВРАЦИИ

- Сразу извлеките капсулу с замешанным материалом из миксера и установите в GC Capsule Applier.
 - Нажмите два раза на рукоятку, чтобы зафиксировать капсулу, затем выдавливайте материал (рис. 6).
- Рабочее время составляет
- для ДЖИ СИ Фуджи IX Джи Pi -2 минуты,
для ДЖИ СИ Фуджи IX Джи Pi ЭКСТРА и ДЖИ СИ Фуджи IX Джи Pi ФАСТ - 1 минуту 15 секунд от начала замешивания при 23°C (73.4°F). Повышение температуры сокращает рабочее время.
- Максимум через 10 секунд от начала замешивания начинайте выдавливать цемент непосредственно в подготовленную полость (рис. 7).
 - Произведите оконтуривание и наложите матрицу, если это необходимо.
 - После отверждения материала сразу же нанесите слой GC Fuji VARNISH (высушить струей воздуха) или GC Fuji COAT LC (фотополимеризовать) (рис. 8).

Примечание:

- Чтобы придать носику капсулы правильное положение, поверните пальцами тело капсулы.
- Чтобы извлечь использованную капсулу из пистолета, нажмите на освобождающую кнопку. Выньте капсулу, поворачивая её по часовой стрелке и смесящая вверх.

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА

- Окончательную обработку реставрации с водяным охлаждением можно начинать:
для ДЖИ СИ Фуджи IX Джи Pi в капсулах через 6 минут для ДЖИ СИ Фуджи IX Джи Pi ЭКСТРА через 2 минуты 30 секунд
для ДЖИ СИ Фуджи IX Джи Pi ФАСТ через 3 минуты от начала замешивания, пользуясь стандартными методами (рис. 9).
- По окончании нанесите защитный слой GC Fuji VARNISH (высушить струей воздуха) или GC Fuji COAT LC (фотополимеризовать) (рис. 10).
- Рекомендуите пациенту избегать давления на реставрацию в течение 1 часа.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в темном прохладном месте при температуре 4-25°C (39.2-77.0°F).

(Срок годности: 2 года от указанной даты производства).

ОТТЕНКИ

A2, A3, A3.5, B2, B3, C4.

Оттенки основаны на шкале оттенков Vita®. Vita® является зарегистрированной торговой маркой Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germany.

УПАКОВКА

- Упаковка одного оттенка: 50 капсул.
- Ассортиментная упаковка: 50 капсул (по 10 капсул оттенков A2, A3, A3.5, B2, B3).
Среднее содержание материала в капсule: 0.40 г порошка и 0.11 г (0.09 мл) жидкости.
Минимальный объем замешанного материала, выдавливаемого из капсулы: 0.14 мл.
Дополнительно: пистолет GC Capsule Applier (1 шт).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- При попадании материала на слизистые полости рта или на кожу немедленно удалите материал губкой или ватным тампоном, смоченным в спирте, а затем промойте водой.
- При попадании в глаза немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу-офтальмологу.