

## **Инструкция по применению**

### **«а rock» гипс зуботехнический высокопрочный ЗВГ-01 «Супергипс -Ц» по ТУ 9391- 003-10614163-97**

РУ №2008/02778 от 14.08.2013г.

#### **Назначение**

предназначен для изготовления моделей челюстей в ортопедической стоматологии при протезировании металлокерамическими, литыми и бюгельными протезами, а также для изготовления комбинированных протезов в условиях стоматологических клиник и кабинетов. Однократного применения. Выпускается в нестерильной форме для профессионального пользования зубными техниками. Соответствует типу 3 по ГОСТ 31568-2012.

#### **Основные свойства и технические характеристики**

"Супергипс-Ц" выпускается в виде порошка. Порошок представляет собой альфа модификацию полугидрата сульфата кальция с модифицирующими добавками.

Начало твердения - не менее 3 мин;

Окончание твердения - не более 30 мин.

Прочность при сжатии через 1 час, не менее - 20 МПа.

Линейное расширение через 2 часа, не более - 0,2 %

#### **Способ применения**

Засыпать гипсовый порошок в емкость с дистиллированной водой в соотношении : на 100 г. гипса - 28 -30 мл воды. Размешать до полной однородности в течение 60 сек или смешать под вакуумом в течение 30 сек. Залить гипсовое тесто в форму. Извлекать отливку из формы для дальнейшей обработки не ранее, чем через 60 мин.

#### **Рекомендации**

При использовании минимального количества воды, смешивании под вакуумом и применении вибростола модель приобретает максимальную монолитную структуру и ее плотность возрастает дополнительно на 20%.

#### **Условия хранения и транспортирования**

Хранить "Супергипса-Ц": упакованный в мешок бумажный при температуре от -50С до +40С в плотно закрытой таре, упакованный в ведро полимерное при температуре от -50С до +40С Транспортировать при температуре от -50С до +50С.

#### **Гарантии изготовителя**

Изготовитель гарантирует соответствие "Супергипса-Ц" требованиям ТУ 9391- 003-10614163-97 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок годности "Супергипса-Ц", упакованного в ведро полимерное - 2 года, упакованного в мешок бумажный - 1 год, с даты изготовления.

#### **Техническое обслуживание и ремонт**

Изделие не подлежит ремонту и техническому обслуживанию.

#### **Утилизация отходов**

Отходы при использовании "Супергипса-Ц" в виде пыли, отработанных гипсовых отливок, пустой тары утилизируются согласно СанПин 2.1.7.2790-10, класс А.

#### **Комплект поставки**

"Супергипс-Ц" выпускается в трех видах комплектации:

1. Порошок -  $5 \pm 0,05$  кг в ведре полимерном с этикеткой-инструкцией

2. Порошок -  $3 \pm 0,05$  кг в пакете полимерном с этикеткой-инструкцией

3. Порошок -  $25 \pm 0,2$  кг в мешке бумажном с этикеткой-инструкцией.