Эль·Дент Официальный Дистрибьютор Kerr

Kerr™

Revolution *Formula 2*

Kerr Italia S.r.l.
Via Passanti 332
I-84018 Scafati
Salerno
Italia

Distributor:
KerrHawe S.A.
Via Strecce, 4
CH-6934 Bioggio
Switzerland

FreePhone 00-800-41-050-505
Internet: www.kerrdental.eu

CE 0086

Flowable light cure composite

41207 Rev. 06-'16

Kerr™
Revolution *Formula 2*
Kerr Italia S.r.l.
Via Passanti 332
I-84018 Scafati
Salerno
Italia
FreePhone 00-800-41-050-505
Internet: www.kerrdental.eu
Distributor:
KerrHawe S.A.
Via Strecce, 4
CH-6934 Bioggio
Switzerland
CE 0086
Flowable light cure composite
41207 Rev. 06-'16

По-русски

Светоотверждаемый жидкий гибридный полимер для реставраций класса III, IV и V.

Revolution – это жидкий светоотверждаемый гибридный полимер для реставраций класса III, IV и V. Дополнительные функции: восстановление дефектов эмали, восстановление фарфоровых реставраций, небольшие окклюзионные пломбы в областях, не испытывающих нагрузки, уплотнитель для фиссуры и ямок, цемент для керамических/композитных коронок, потертостей на резцах и пломбы для восстановления с использованием штифтов. Этот уникальный композитный материал, в котором сочетается химия BIS-GMA и запатентованный стеклонаполнитель (приблизительно 60%) является основой жидкого материала для реставрации, не содержащего комочков. Сочетание текучести и системы прямого нанесения полимера Revolution упрощает применение материала и минимизирует окончательную обработку, чем достигается неизменно высокое качество реставрации.

Инструкции по использованию

1. Изолируйте и просушите место реставрации.
2. Протравите эмаль или дентин в течение 15 секунд Kerr Gel Etchant (гель 37,5% фосфорной кислоты*). Тщательно промойте и высушите с использованием струи воздуха.
3. Нанесите систему бондинга, например OptiBond™ Solo Plus.
4. Выберите необходимый оттенок. Нанесите слой Revolution непосредственно на подготовленное место вдоль аксиальной и десневой кромок. Легким движением заполните материалом проемы между тканью и зубом и выемки на месте реставрации.
5. Толщина слоя не должна превышать 2 мм. Каждый слой необходимо отвердить в течение не менее 40 секунд с использованием фотополимеризационной лампы**.
6. Придайте желаемую форму материалу, легким движением кисти перемещая композитный материал на месте реставрации.
7. Проведите окончательную обработку и отполируйте общепринятым способом.
8. Для блестящей полировки нанесите одну или две капли Revolution, обработайте поверхность щеткой и затвердите в течение 40 секунд**.

Примечание: Одноразовые ячейки для смешивания Kerr, наконечники для протравочного геля Gel Etchant и наконечники аппликатора предназначены только для одноразового применения.

Система оттенков
Revolution Formula 2 поставляется с набором из 16 оттенков шкалы VITA и 5 специальных оттенков, приведенных ниже.

A1	C3
A2	C4
A3	D2
A3.5	D3
A4	D4
B1	G2 (десневой)
B2	Extra Light (очень светлый)
B3	Universal Opaque (непрозрачный универсальный)
B4	White Opaque (белый непрозрачный)
C1	Incisal (цвет прозрачного режущего края)
C2	

Примечания.

1. Заменяйте насадку шприца после каждого использования, чтобы предотвратить затвердевание полимера внутри шприца.
2. Дозирующие насадки Revolution предназначены только для одноразового использования.

Условия хранения
Храните REVOLUTION при комнатной температуре. Срок хранения материала REVOLUTION составляет 2 года с даты изготовления.

* **ВНИМАНИЕ!** Содержит фосфорную кислоту. Не допускайте контакта с кожей, глазами и мягкими тканями. При попадании на кожу или в глаза немедленно промойте обильным количеством воды, обратитесь к окулисту. Не принимайте внутрь.

** **Рекомендуемая продолжительность затвердения:** Деми обработки светом: 5 секунд (Оттенок A3 и более светлые), 10 секунд (Оттенок A3.5 и более темные). L.E. Demetron II – 5 секунд; L.E. Demetron I – 10 секунд; Optilux 501 в форсированном режиме (Boost) – 10 секунд, в режиме линейного нарастания (Ramp) – 20 секунд, в обычном режиме – 20 секунд. Для всех других ламп см. рекомендации производителя.

ВНИМАНИЕ! Незатвердевший металкрилат может стать причиной контактного дерматита и повреждения пульпы. Не допускайте контакта с кожей, глазами и мягкой тканью. В случае контакта тщательно промойте водой.